



# 臻 高弹无添加抗流挂防水涂料

三维高弹网状结构 开桶即用 冰激凌般触感 高弹抗裂

## 产品简介

东方雨虹以臻爱家人之名，匠心研造臻 高弹无添加抗流挂防水涂料。该产品主要采用进口高端高环保乳液为基料，辅助精制填料和多种环保功能助剂研制，在配方设计和生产过程中无人添加甲醛、苯系物和 VOC，是一款开桶即用型单组分防水涂料。该产品具有三维高弹网状结构，静置时呈现冰激凌般状态，涂刷时三维高弹网状结构受力分散，涂料易推开，滚涂轻松，其触变性能赋予该产品具有优异的立面抗流挂性能。干固后的防水涂膜具有高弹抗裂特性，如天然橡胶般高弹耐用。

## 执行标准

JC/T 2415-2017《用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜》DM 型

## 配比及用量

1mm 厚的涂膜约需涂料 2.0-2.4kg/m<sup>2</sup>，实际用量视基层平整度、所需防水层厚度而定。

上市公司有保障

## 应用范围

- 高端别墅厨卫墙地面防水处理；
- 适新生儿儿童生活空间防水防潮处理；
- 半封闭阳台的防水处理。

## 基层处理及要求

- 基层应平整、坚实、干燥，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动等缺陷；
- 在防水施工前，基层建议使用雨虹加固剂打底，加固基层的浮灰浮砂，封闭基层吸水性；
- 对管线开槽部位以及孔洞裂缝，建议使用雨虹堵漏宝进行抹平修补处理。

## 施工工艺

- 细部节点处理：在大面涂刷前，需对地漏、阴阳角、管根等易漏水部位使用雨虹堵漏宝进行抹弧强化处理（直径为 20mm 左右，以不影响后期贴砖为准），然后使用防水涂料进行节点涂刷和网格布铺贴；
- 大面涂刷：防水涂膜应涂刷两至三遍，每遍涂膜干燥后方可进行下道工序，时间间隔 3~6 小时（以用手按压不粘手为准），低温或潮湿环境条件下应适当延长干燥时间。防水涂膜厚度宜为 1.5-2.0mm，施工时宜采用“十”字交叉涂刷的方式；
- 养护及闭水试验：防水涂膜完全干燥后应进行适当养护，养护时间不低于 48 小时。养护后方可进行闭水试验，闭水时长以 24 小时为宜，不宜超过 48 小时。验收合格后，按设计要求进行保护隔离层施工。



# 臻 高弹无添加抗流挂防水涂料

三维高弹网状结构 开桶即用 冰激凌般触感 高弹抗裂

## 涂膜颜色

蓝色

## 包装规格

15kg/桶



## 运输及贮存

- 存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 18 个月；
- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好无损。

## 注意事项

- 施工时气温应在 5°C~35°C 之间；
- 本品开桶即用，严禁加水或添加任何其他材料；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；
- 施工过程中注意保护防水涂膜不受破坏；
- 本品不能直接外露使用，施工养护完后需要做保护层或饰面层覆盖。
- 防水层上铺贴瓷砖时建议使用雨虹 C1 型及以上瓷砖胶，如使用水泥砂浆或 C1 以下瓷砖胶时，需先使用雨虹加固剂进行拉毛处理，然后再进行铺贴作业；
- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

## 生产日期和编号

见合格证

## 声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。